

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Araştırma Makalesi

Çelik Gömmeli Kompozit Kolonların Sonlu Elemanlar Analizi ile Sayısal Karşılaştırılması

b Kıvanç TAŞKIN ^{a,*}, **b** Fethullah USLU ^b

^a İnşaat Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Eskişehir, TÜRKİYE ^b İnşaat Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, TÜRKİYE * Sorumlu vazarın e-posta adresi: kivanct@eskisehir.edu.tr DOI: 10.29130/dubited.884144

OZET

Bu çalışma, çelik gömmeli kompozit kolonların, beton dayanımı ile boyuna donatı oranının değişimine göre eksenel basınç kuvveti etkisindeki davranışını açıklamaktadır. Bu sebeple, dört farklı boyuna donatı (\$16-20-24-30), beton sınıfı (C40-50-60-70) ve yapısal çelik yüzdesi (%1-2-4-8) için on altı farklı grup olmak üzere toplamda altmış dört model oluşturulmuştur. Her bir model için önce Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapımına Dair Esasları (ÇYTHYE-2016) ve American Institute of Steel Construction (AISC 360-16) standartlarında tanımlanan eksenel kuvvet-moment etkileşim grafikleri elde edilmiştir. Bu grafiklerden her farklı grup için taşıyabileceği maksimum eksenel basınç kuvveti hesaplanmıştır. Oluşturulan modellerdeki beton, yapısal çelik ve boyuna donatıya ait eksenel basınç kuvvetleri, yerdeğiştirmeler, şekil değiştirmeler, akma noktaları ANSYS sonlu elemanlar programı kullanılarak elde edilmiştir. Beton basınç değeri arttıkça eksenel taşıma kapasitesinin arttığını fakat eğilme momenti değerinin birbirlerine çok yakın gerçekleştiği ve sadece çelik oranı değiştirildiğinde ise eksenel basınç dayanımının sabit kaldığı, eğilme moment değerlerinin arttığı görülmüştür. Yönetmeliklerde verilen ampirik ifadeler kullanılarak hesaplanan en büyük eksenel basınc kuvveti değeri ile ANSYS'den elde edilen değerler birbirleri ile uyumlu çıkmışlardır. Analizlerin göstermiş olduğu en önemli sonuç çelik gömmeli kesitlerde kullanılan çelik profilin taşıma kapasitesinin tamamının kullanılabildiğidir.

Anahtar Kelimeler: Kompozit Kolon, Sonlu Eleman Analizi, Donatı Oranı, Eksenel Basınç Kuvveti

Numerical Comparison of Concrete Encased Steel Composite Columns with Finite Element Analysis

ABSTRACT

In this study, four prototypical design examples were developed to investigate the behavior and design requirements for concrete-encased composite columns. All columns are square with a fixed transverse reinforcing bar arrangement but with different encased shapes with structural steel ratios of %1, 2, 4 and 8. The longitudinal reinforcing bars were chosen four different diameters of $\phi 16$, $\phi 20$, $\phi 24$ and $\phi 30$. Four concrete strengths used fck= 40, 50, 60 and 70 MPa represent low, medium, and high-strength concrete, respectively. Firstly, for each model, moment-axial force interaction graphs defined in Design, Calculation, and Construction of Steel Structures (CYTHYE-2016) and American Institute of Steel Construction (AISC 360-16) standards were obtained. The maximum axial compression force it can carry for each different group has been calculated from these graphs. The axial pressure forces, displacements, strains, yield points of concrete, structural steel, and longitudinal reinforcement in the created models were obtained using the ANSYS finite element program. It was observed that as the concrete pressure value increased, the axial carrying capacity increased. Still, the bending moment value was very close to each other, and when only the steel ratio was changed, the bending moment values where the axial compressive strength remained constant. The maximum axial pressure force value calculated using the empirical expressions given in the regulations and the values obtained from ANSYS are compatible with each

other. The most important result of the analysis is that the steel profile used in steel embedded sections can be used ultimately.

Keywords: Composite Column, Finite Element Method, Reinforcement Ratio, Axial Load Capacity

<u>I. GİRİŞ</u>

Dayanım ve süneklik açısından iyi bir davranış sergileyen kompozit yapı tasarımı son yıllarda gelişmiş ülkelerde çoğunlukla ofis binaları, ticari binaları, park alanları ve köprüler için giderek daha fazla kullanılmaktadır. Yüksek yapılarda, kolonlarda ortaya çıkan kesit tesirleri göz önüne alındığında, yüksek değerlere sahip eksenel yükleri taşıyacak kesitler ancak ekonomik olarak kompozit tasarımla mümkün olmaktadır. Kompozit elemanlar sunduğu avantajlara rağmen sismik tasarımda nadiren kullanılmaktadır. Bunun başlıca nedenleri bir yandan yeterli deneyimin, vasıflı işçi ve uygun ekipmanı olmaması diğer yanda ise bu yapıların tasarım için uygun standartların son yıllara kadar bulunmaması olarak sıralanabilir. Ülkemizde 2016 yılında yürürlüğe giren Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapımına Dair Esasları (ÇYTHYE) yönetmeliğinde [1] sismik alanlar için kompozit yapıların tasarlanması için genel prensipleri ve performans kurallarını sunmaktadır.

Hem çelik hem de betonarmenin bir arada kullanılması sebebi ile kolonların sünekliğinin betonarme kolonlara göre daha fazla olacaktır. Kompozit kolonlar, geleneksel betonarme kolonlara göre daha küçük bir en kesite sahip olduklarından dolayı daha ekonomiktirler. Bunun yanında, eksenel yük taşıma kapasiteleri de yüksektir. Sıradan çelik kolon ile karşılaştırıldığında korozyon ve burkulmaya karşı daha dayanımlıdırlar. Çelik profilin burkulmasını önleyerek taşıma kapasitesini arttıracak olan kompozit kolon tipi çelik gömmeli kompozit kesittir.

Çelik gömmeli kompozit kolonlar, betonarme ve çelik elemanlara göre sahip oldukları yüksek taşıma kapasitesi sebebi ile genellikle yüksek katlı yapıların bodrum katlarında, tüplü sistemlerin çekirdek kısmında, yeraltına yapılan otopark vb. yapılarda kullanılmaktadırlar. Çelik gömmeli kompozit kolonlarda çelik elemanın başlıkları arasına kısmi gömülmüş veya tam gömülü olarak imal edilebilirler. Sismik davranış ve yük taşıma kapasitesi açısından betona çelik profil gömülü kompozit elemanlar ile oluşturulmuş çerçeve taşıyıcı sistemlerin betonarme sistemlere göre daha küçük kesitlere sahip olmalarına rağmen daha iyi performans davranışı sergilemektedirler.

Tasarlanan kompozit elemanları oluşturan beton, yapısal çelik ve betonarme çeliğini malzeme davranışları birbirlerinden farklıdır. Taşıma kapasiteleri ile şekil değiştirme değerleri bu farklılıkları oluşturmaktadır. Bu da farklı malzemelerin doğru şekilde modellenmesi ve analiz edilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Son yıllarda gelişen bilgisayar teknolojisi ve buna paralel özellikle matematik alanındaki gelişmeler sonlu elemanlar yöntemini daha rahat kullanılır hale getirmiştir. Sonlu elemanlar programlarından biri olan ANSYS [2] özellikle kompozit yapıların tasarımında üç boyutlu doğrusal olmayan davranışa dayalı olarak yapıyı oluşturan elemanların (beton, çelik, donatı) davranışlarım gerilme, şekil değiştirme, uç yerdeğiştirmeleri açısından rahatlıkla analiz etmektedir [3]-[4]. Betonarme ve çelik yapıları gerilme dağılımları (kontur çizgileri), çatlak oluşumları, deformasyonlar ve yük taşıma kapasitesi değerlerini hesaplayacak şekilde birçok analitik ve nümerik modeller vardır [5]-[9]. Ayrıca çelik gömmeli kompozit kolonlarda farklı narinlik oranları, çelik kesitleri, beton ve çelik dayanımlarına sahip kompozit kolonlar üzerine analitik çalışmalar yapmışlardır [10]-[16].

Bu çalışmada, çelik gömmeli kompozit kolonların davranışını incelemek için ANSYS sonlu eleman programında model oluşturularak doğrusal olmayan analiz yapılmıştır. Yapılan analizlerden elde edilen değerler ile yönetmeliklerden elde edilen değerler kıyaslanmıştır. Ayrıca çelik gömmeli kesitlerde kullanılan çelik profilin taşıma kapasitesi araştırılmıştır.

II. MATERYAL VE YÖNTEM



Şekil 1. Tipik kompozit kolonlar [1]

Ülkemizde 2016 yılında yürürlüğe giren ÇYTHYE [1] yönetmeliği kullanılmaktadır. İlgili yönetmeliğin Bölüm 12'de yer alan kompozit kolon elemanlarına ait tasarım hesabı yer almaktadır. Yönetmelikte yer alan tipik kompozit kolonlar elemanlar Şekil 1'de gösterilmektedir.



Şekil 2. a) SOLID185 b) BEAM188 elemanlarına ait geometrik özellikler [2]

Çelik gömmeli kompozit kolonların modellenmesinde, ANSYS programı yaygın olarak kullanılmaktadır. ANSYS programında öncelikle örnek problemin geometrisi ve malzeme özellikleri tanımlanmalıdır. ANSYS eleman kütüphanesinde yapısal çelik, donatı çeliği ve beton için üç ayrı malzeme özellikleri ile birlikte uygun eleman seçimi yapılmalıdır.

Yapısal çelik için ANSYS programında SOLİD185 elemanı, enine ve boyuna donatı çeliği için ise BEAM188 elemanı kullanılmıştır (Şekil 2). Beton malzemeler için çok farklı parametrik modellemelerle çalışmalar yapılmıştır. ANSYS Mechanical APDL'de beton modellerinin oluşturulmasında yaygın olarak SOLİD65 eleman tipi kullanılmaktadır [3]-[4],[8]. Eğer, beton gibi özel bir malzeme için ise kullanılacak eleman SOLID65 olmalıdır. Hem malzeme hem de geometri bakımından lineer olmayan davranış modellendiğinden SOLID65 elemanı uygun olmayacaktır. SOLID185, genel amaçlı üç boyutlu malzemenin lineer davranışının modellenebileceği bir katı eleman tipidir. Bunun sonucunda SOLID185 elemanı seçilerek analizler tamamlanmıştır. Bu eleman tipi Workbench ara yüzünde seçili halde olmayıp, malzeme isimlendirmesi şeklinde "CONCRETE NL" adıyla bulunmaktadır. Literatürde beton modellemesi için SOLID185 elamanı birçok çalışmada kullanılmış ve başarılı sonuçlar verdiği görülmüştür, [17]-[21].

ANSYS eleman kütüphanesinde bulunan SOLID185, yüksek mertebeli 3 boyutta 8 düğüme sahip katı elemanı ve BEAM188 ise 3 boyutta 2 düğüme sahip kiriş elemanıdır. Bu elemanlar her bir düğüm

noktalarında x, y ve z doğrultusunda yerdeğiştirme serbestliği vardır [2]. Hem güvenilir sonuçlar hem de daha az hesaplama süresi sağlayan uygun bir ağ seçmek için farklı ağ boyutları denenmiştir. Burada maksimum çelik için 10 mm, beton için ise 40 mm ağ boyutu seçilerek sonuçların yakınsadığı görülmüştür. Kompozit kolon için örnek ağ modeli verilmiştir (Şekil 3).

ANSYS programında oluşturulan sonlu eleman modelinde çelik, beton, boyuna ve enine donatı elemanlarına uygun malzeme özellikleri tanımlanmıştır. Bu elemanların davranışını incelemek üzere, farklı yapısal çelik alan yüzdeleri (%1-2-4-8), boyuna donatı çapları (ϕ 16-20-24-30) ve beton sınıfları (C40-50-60-70) için on altı farklı grup olmak üzere toplamda altmış dört model oluşturularak parametrik bir çalışma yapılmıştır. Bu parametrik çalışmada çelik gömmeli kompozit kolonların yüksekliği 3000 mm, kesit genişliği 600x600 mm ve enine donatı çapı ϕ 10/200 mm olarak modellenmiştir.



Şekil 3. Çelik gömmeli kompozit kolon modeli

Her bir model için önce ÇYTHYE [1] ve AISC [22] standartlarında tanımlanan eksenel kuvvet ve eğilme momenti karşılıklı etkileşim diyagramların davranışı incelenmiştir. Buradan elde edilen grafiklerden her farklı grup için taşıyabileceği maksimum eksenel basınç kuvveti belirlenmiştir. Oluşturulan modellerdeki beton, yapısal çelik ve boyuna donatıya ait eksenel basınç kuvvetleri, yerdeğiştirmeleri, şekil değiştirmeleri, gerilmeleri (Von mises) ve akma noktalarını ANSYS sonlu elemanlar programı kullanılarak elde edilmiştir. ANSYS sonlu elemanlar program analizinden elde edilen kolon dayanımları (eksenel taşıma kapasiteleri), ÇYTHYE [1] yönetmeliği kullanılarak hesaplanan tasarım dayanımları ile karşılaştırılmıştır.

Parametrik çalışmada çelik gömmeli kompozit kolonların her iki ucu da mafsallı olarak tanımlanmıştır. Şekil 3'te gösterilen ANSYS modelinde üst levhasının dış yüzeyinin z yönündeki yerdeğiştirmesine ve x-y ekseni etrafında dönmesine izin verilmiştir. Alt levhanın dış yüzeyinin yerdeğiştirmeleri ise sınırlandırılmıştır ve x-y ekseni etrafında dönmesine izin verilmiştir. Kompozit kolona düşey olarak yük artışları uygulanarak sistem göçene kadar doğrusal olmayan (nonlinear) analizler yapılmıştır.



Şekil 4. Çelik gömmeli kompozit kolon tipler

Çelik gömmeli kompozit kolon tipleri Şekil 4'deki gibi modellenmiştir. Parametrik çalışma kapsamında oluşturulan toplam altmış dört adet çelik gömmeli kompozit kolonlara ait malzeme özellikleri Tablo 1'de verilmiştir.

Grup	Numune	Çelik kesit	As/Ag	Boyuna Donatı (mm)	fck (MPa)	Grup	Numune	Çelik kesit	As/Ag	Boyuna Donatı (mm)	fck (MPa)
G1	N1	HEM 100	1%	16	40		N33	HEM 220	4%	16	40
	N2	HEM 100	1%	16	50	C0	N34	HEM 220	4%	16	50
	N3	HEM 100	1%	16	60	- 09	N35	HEM 220	4%	16	60
	N4	HEM 100	1%	16	70		N36	HEM 220	4%	16	70
	N5	HEM 100	1%	20	40		N37	HEM 220	4%	20	40
G	N6	HEM 100	1%	20	50	C10	N38	HEM 220	4%	20	50
62	N7	HEM 100	1%	20	60	- 610	N39	HEM 220	4%	20	60
	N8	HEM 100	1%	20	70	_	N40	HEM 220	4%	20	70
	N9	HEM 100	1%	24	40		N41	HEM 220	4%	24	40
C2	N10	HEM 100	1%	24	50	C11	N42	HEM 220	4%	24	50
63	N11	HEM 100	1%	24	60	- GII	N43	HEM 220	4%	24	60
	N12	HEM 100	1%	24	70	_	N44	HEM 220	4%	24	70
G4	N13	HEM 100	1%	30	40		N45	HEM 220	4%	30	40
	N14	HEM 100	1%	30	50		N46	HEM 220	4%	30	50
	N15	HEM 100	1%	30	60	- G12	N47	HEM 220	4%	30	60
	N16	HEM 100	1%	30	70	_	N48	HEM 220	4%	30	70
	N17	HEM 140	2%	16	40		N49	HEM 300	8%	16	40
05	N18	HEM 140	2%	16	50	- G13	N50	HEM 300	8%	16	50
65	N19	HEM 140	2%	16	60		N51	HEM 300	8%	16	60
	N20	HEM 140	2%	16	70	_	N52	HEM 300	8%	16	70
	N21	HEM 140	2%	20	40		N53	HEM 300	8%	20	40
06	N22	HEM 140	2%	20	50	- G14	N54	HEM 300	8%	20	50
G6	N23	HEM 140	2%	20	60		N55	HEM 300	8%	20	60
	N24	HEM 140	2%	20	70	_	N56	HEM 300	8%	20	70
G7	N25	HEM 140	2%	24	40		N57	HEM 300	8%	24	40
	N26	HEM 140	2%	24	50	G15	N58	HEM 300	8%	24	50
	N27	HEM 140	2%	24	60		N59	HEM 300	8%	24	60
	N28	HEM 140	2%	24	70	_	N60	HEM 300	8%	24	70
G8	N29	HEM 140	2%	30	40		N61	HEM 300	8%	30	40
	N30	HEM 140	2%	30	50	- 016	N62	HEM 300	8%	30	50
	N31	HEM 140	2%	30	60	- G16 -	N63	HEM 300	8%	30	60
	N32	HEM 140	2%	30	70		N64	HEM 300	8%	30	70

Tablo 1. Parametrik çalışmada çelik gömmeli kompozit kolonların malzeme özellikleri

Modellenen elemanlara ait yapısal çelik ve donatı çeliğinin malzeme özellikleri Tablo 2 ve Şekil 5.a'da verilmiştir. Beton malzemesine ait değeler ise poisson oranı (ν =0.2) ve elastisite modülü ise aşağıdaki Eşt. 1'deki denklem ile hesaplanmıştır [1].

$$E_{c} = 0.043 w_{c}^{1.5} \sqrt{f_{ck}}$$
(1)



Şekil 5. Gerilme-şekil değiştirme eğrisi a) Çelik [23] b) Beton [24]

Burada beton elastisite modülü E_c, birim hacim ağırlığı (w_c=2400 kg m⁻³) ve karakteristik basınç dayanımı f_{ck} olarak ifade edilmiş olup beton malzemesine ait gerilme-şekil değiştirme (σ - ϵ) eğrileri Şekil 5.b'de gösterilmiştir.

Malzeme	Es (MPa)	$\frac{\mathbf{W}\mathbf{c}}{(kg \ m^{-3})}$	υ	f y (MPa)	fu (MPa)	
S355	200 000	7850	0.3	355	490	
B500C	200 000	7850	0.3	500	550	

Şekil 5.b'de verilen sargısız beton malzemesine ait gerilme-şekil değiştirme (σ - ε) eğrisi olarak Hognestad [24] tarafından önerilen model kullanılmıştır. Hognestad [24] modelinde, betonun (σ - ε) ilişkisi iki kısım olarak tanımlanmaktadır. Hognestad [24] modelinde yer alan parabolik ve doğrusal kısmı ifade eden denklemler sırasıyla Eşt. 2 ve Eşt. 3'te yer almaktadır. Modelde maksimum gerilmenin silindir basınç dayanımının %85'i olduğu kabul edilmiştir. Burada maksimum gerilmeye karşılık gelen birim kısalma değeri, ε co=2fc/Ec olarak hesaplanmıştır [6]. Kırılmaya karşılık gelen maksimum birim deformasyon değeri ise ε cu=0,004 olarak kabul edilmektedir [25].

$$\sigma_{c} = f_{c} \left[\frac{2\varepsilon_{c}}{\varepsilon_{co}} - \left(\frac{\varepsilon_{c}}{\varepsilon_{co}} \right)^{2} \right]$$

$$\sigma_{c} = f_{c} \left[1 - 0.15 \left(\frac{\varepsilon_{c} - \varepsilon_{co}}{\varepsilon_{cu} - \varepsilon_{co}} \right) \right]$$
(2)
(3)

Ayrıca MATLAB programında kodlar geliştirilerek çalışmada incelenen örnekler için ÇYTHYE [1] yönetmeliğinde (Yöntem 2) için karşılıklı etki diyagramındaki A, C, D ve B noktalarının koordinatlarını hesaplanmıştır.

ÇYTHYE [1] yönetmeliğinde hassas bir eksenel kuvvet ve eğilme momenti karşılıklı etkileşim diyagramların dayanım kontrolü için yönetmeliğin 12.6.2 (Yöntem 2) esas alınarak değerlendirilebilir.



Şekil 6. Kompozit elemanlar için geliştirilmiş karşılıklı etki diyagramı [1]

Bu durumda Şekil 6'da gösterilen geliştirilmiş karşılıklı etki diyagramlarının oluşturulabilmesi için, Tablo 12.2'de verilen ifadeler kullanılarak A, C, D ve B noktalarının koordinatları belirlenmektedir [1]. Şekil 6'da gösterildiği gibi geliştirilmiş karşılıklı etki diyagramlarının oluşturulabilmesi için ilgili yönetmelikte yer alan Tablo 12.2'de verilen denklemleri kullanılarak A, C, D ve B noktalarının koordinatlarını MATLAB programı kullanılarak hesaplanmıştır.

Şekil 6'da gösterilen geliştirilmiş karşılıklı etki diyagramında yer alan A, C, D ve B noktalarının W_p , W_c ve W_r ifadeleri çelik kesit, beton ve boyuna donatı kesitine ait plastik mukavemet momentleridir. W_{sn} ve W_{cn} ise Şekil 6'da gösterildiği gibi h_n bölgesi içindeki çelik kesit ve beton kesitine ait plastik mukavemet momentini ifade etmektedir.

ÇYTHYE [1] yönetmeliğinde çelik gömmeli kompozit kolon basınç tasarım dayanımları aşağıdaki gibidir [1];

$$\frac{P_{no}}{P_e} \le 2.25 \qquad \text{icin} \qquad P_n = P_{no} \left[0.658^{\frac{P_{no}}{P_e}} \right]$$

$$\frac{P_{no}}{P_e} > 2.25 \qquad \text{icin} \qquad P_e = 0.877P$$
(4)

$$\frac{P_{no}}{P_e} > 2.25 \qquad \text{için} \qquad P_n = 0.877 P_e$$

$$\mathbf{P}_{\rm no} = \mathbf{F}_{\rm y} \mathbf{A}_{\rm s} + \mathbf{F}_{\rm ysr} \mathbf{A}_{\rm sr} + 0.85 \mathbf{f}_{\rm ck} \mathbf{A}_{\rm c} \tag{5}$$

$$P_{e} = \frac{\pi^{2} \left(EI_{ef} \right)}{\left(L_{c} \right)^{2}}$$
(6)

$$\mathbf{EI}_{\mathrm{ef}} = \mathbf{E}_{\mathrm{s}}\mathbf{I}_{\mathrm{s}} + \mathbf{E}_{\mathrm{sr}}\mathbf{I}_{\mathrm{sr}} + \mathbf{C}_{\mathrm{l}}\mathbf{E}_{\mathrm{c}}\mathbf{I}_{\mathrm{c}}$$
(7)

$$C_1 = 0.25 + 3 \left(\frac{A_s + A_{sr}}{A_g} \right)$$
(8)

87

$$\mathbf{P}_{ys} = \mathbf{F}_{y}\mathbf{A}_{s} \tag{9}$$

$$\delta = \frac{P_{ys}}{P_{no}} \tag{10}$$

Burada sırasıyla yapısal çeliğin elastisite modülü, akma dayanımı, enkesit alanı ve atalet momenti (E_s, F_y, A_s, I_s), beton çeliğin elastisite modülü, akma dayanımı, enkesit alanı ve atalet momenti (E_s, F_{ysr}, A_{sr}, I_{sr}), betonun elastisite modülü, dayanımı, birim hacim ağırlığı, enkesit alanı ve atalet momenti (E_c, f_{ck}, w_c, A_c, I_c) ve kompozit elemanın enkesit alanı, elastik burkulma yükü, etkin eğime rijitliği, burkulma boyu, burkulma katsayısı ve eleman uzunluğu (A_g, P_e, EI_e, L_c, K, L) olarak ifade edilmiştir [1].

III. BULGULAR VE TARTIŞMA

Bu çalışmada ortaya konulan altmış dört probleme ait karşılıklı etki diyagramı çizilmiş ve bu diyagramların A, C, D ve B noktaları incelenmiştir. Ayrıca örnek bir kolon, göçene kadar yük artışı uygulanarak davranışı incelenmiş ve bazı bulgulara ulaşılmıştır.

ÇYTHYE [1] yönetmeliğine göre kompozit kolonlar için eksenel kuvvet-moment karşılıklı etki diyagramın örnek grafikleri verilmiştir (Şekil 7). Parametrik çalışmadaki altmış dört adet karşılıklı etki diyagramın sonucunda, boyuna donatı çapı ile çelik alan oranı (A_s/A_g) sabit seçildiğinde, beton sınıfı arttırılırsa eksenel yük taşıma kapasiteleri 1.33-1.62 artar iken eğilme momenti değerleri ise 1.22-1.60 kat artış göstermiştir. Beton sınıfı ile boyuna donatı çapı sabit seçildiğinde, çelik alan oranı (A_s/A_g) arttırılırsa eksenel yük taşıma kapasiteleri 1.29-1.55 artar iken eğilme momenti değerleri ise 1.57-2.14 kat artış göstermiştir. Çelik alan oranı (A_s/A_g) oranı ile beton sınıfı sabit seçildiğinde, boyuna donatı çapı arttırılırsa eksenel yük taşıma kapasiteleri 1.05-1.13 artar iken eğilme momenti değerleri ise 1.11- 1.32 kat artış göstermiştir.

ÇYTHYE [1] yönetmeliğinde Eşt. 4'te tanımlanan formüllerle tasarım dayanımları MATLAB programı yardımıyla hesaplanmıştır. ANSYS programında modellenen çelik gömmeli kompozit kolonların basınç dayanımları ise hesaplanarak karşılaştırılmıştır (Tablo 3).

Ayrıca Eşt. 10'da tanımlanan denklem kullanılarak çelik katkı oranı (δ) tüm kompozit kolonlar için hesaplanmıştır. Çelik katkı oranı, $0.2 \le \delta \le 0.9$ arasında olduğunda kompozit kolon, 0.2'den küçük ise betonarme kolon ve 0.9'dan büyük ise çelik kolon gibi davranacağı belirtilmiştir [26]. Ancak kompozit kolonlarda çelik alan oranı minimum %1 olması gerektiği belirtilmektedir [1].

Bu nedenle ÇYTHYE [1] yönetmeliğine çelik gömmeli kompozit kolonlarda çelik alan oranı %1 ve %2 olduğunda $\delta < 0.2$ 'den küçük ve betonarme kolon gibi davranacağı, çelik alan oranı %4 ve %8 olduğunda ise $0.2 \le \delta \le 0.9$ arasında kompozit kolon gibi davranacağı görülmektedir (Tablo 3).



Şekil 7. Kompozit kolonlar için eksenel kuvvet-moment karşılıklı etki diyagramları



Şekil 7. (devam) Kompozit kolonlar için eksenel kuvvet-moment karşılıklı etki diyagramları

Grup Numme Key Pie					Boyuna	f _{ck}		ÇYTHYE [1]			ANSYS [2]		PANSYS
N1 HEM 100 1% 16 400 0.11 17697 137944 14038 15200 -7.92 1.08 N3 HEM 100 1% 16 60 0.09 20690 159983 19008 18875 -7.81 0.90 G2 N5 HEM 100 1% 20 0.00 0.01 1111 11517 7.81 1.09 G3 HEM 100 1% 20 0.00 0.01 1112 15965 17.273 17.390 A68 1.04 N7 HEM 100 1% 20 0.00 0.02 18366 23.12 1.757 7.88 0.98 R10 HEM 100 1% 24 0 0.1 18138 174138 17333 17331 17333 1733 1733 1733 1733 1733 1733 1733 1733 1733 1733 1733 1733 1733 1733 1733 1733 1733 1733 1733	Grup	Numune	Kesit Tipi	A_s/A_g	Donati (mm)	(Mpa)	δ	P _{no} (kN)	P _e (kN)	P _{n, ÇYTHYE} (kN)	$\frac{\mathbf{P}_{n, ANSYS}}{(kN)}$	Uz (mm)	P _{ÇYTHYE}
G1 NS HEM 100 1% 10 360 10000		N1 N2	HEM 100	1%	16	40	0.13	14697	133994	14038	15200	-7.96	1.08
N4 HEM 100 1% 20 0.08 22701 171311 22367 20962 7.83 0.94 G2 N6 HEM 100 1% 20 50 0.1 18112 159965 17273 17393 8.00 104 N7 HEM 100 1% 20 60 0.09 1106 17237 17393 8.00 104 N0 HEM 100 1% 24 00 0.1 18112 159965 17273 17363 8.73 8.21 0.57 N1 HEM 100 1% 24 00 0.02 21692 17903 8.76 17868 8.82 1.00 N13 HEM 100 1% 24 00 0.07 25486 18885 1.108 1.82 1.00 1.01 1.033 1.041 1.08 1.041 1.08 1.041 1.08 1.041 1.05 1.051 1.051 1.051 1.051 1.051 1.051 1.051	G1	N3	HEM 100	1%	16	60	0.09	20699	159983	19608	18875	-7.81	0.96
N5 HEM 100 1% 20 40 0.13 15119 145768 14477 15747 8.15 1.09 R2 N6 HEM 100 1% 20 60 0.09 21106 172287 20051 19975 7.93 0.98 N1 HEM 100 1% 24 40 0.12 15634 159872 15007 16490 8.34 1.10 G3 N10 HEM 100 1% 24 60 0.09 21602 15703 27803 8.21 1.09 N11 HEM 100 1% 24 60 0.06 2516 21394 21547 23347 22608 8.28 1.09 N13 HEM 140 1% 30 60 0.15 15571 15773 1766 19808 7.97 0.98 1.04 N16 HEM 140 2% 16 60 0.15 1555 15777 1.71669 15803 1.05 1.53		N4	HEM 100	1%	16	70	0.08	23701	171331	22367	20962	-7.83	0.94
02 N6 HEM 100 1% 20 60 0.09 21106 17237 17930 -8.08 1.04 N8 HEM 100 1% 20 00 0.09 2106 17237 2031 19375 7.93 0.98 N10 HEM 100 1% 24 40 0.12 16341 19872 15007 16459 8.31 1.05 N10 HEM 100 1% 24 50 0.1 16581 15167 21308 8.21 1.05 N12 HEM 100 1% 30 50 0.1 15551 21541 21544		N5	HEM 100	1%	20	40	0.13	15119	145768	14477	15747	-8.15	1.09
N7 HEM 100 1% 20 60 0.09 21106 172287 20051 19575 7.58 0.98 R3 HEM 100 1% 24 40 0.12 15634 159872 15007 16490 8.336 1.10 R1 HEM 100 1% 24 60 0.09 21602 15703 18763 18763 8.872 1.09 N11 HEM 100 1% 24 60 0.08 25516 213504 21548 21569 8.282 1.09 N15 HEM 100 1% 30 60 0.08 22516 213504 21548 213504 22635 8.21 0.97 N16 HEM 140 2% 16 60 0.13 15555 15573 1.7609 8.830 8.68 1.04 N20 HEM 140 2% 0 0.13 15553 1563 1563 1573 1.06 1.03 1.05 1.07 1.15395	G2	N6	HEM 100	1%	20	50	0.1	18112	159695	17273	17930	-8.08	1.04
N8 HEM 100 1% 24 0 0.02 24059 18386 22131 21570 7.88 0.95 03 N10 HEM 100 1% 24 50 0.1 18618 174138 17803 18763 8.32 1.05 N12 HEM 100 1% 24 70 0.08 24586 198895 23347 22675 8.21 0.97 N13 HEM 100 1% 30 50 0.1 1553 15761 17280 8.21 1.09 N16 HEM 140 1% 30 70 0.07 2456 21544 12540 1.8300 8.08 1.04 N16 HEM 140 2% 16 60 0.13 21531 17317 14421 14888 16127 7.97 0.98 N20 HEM 140 2% 20 0 1555 15373 16531 8.11 1.03 N21 HEM 140 2% 20 <td>02</td> <td>N7</td> <td>HEM 100</td> <td>1%</td> <td>20</td> <td>60</td> <td>0.09</td> <td>21106</td> <td>172287</td> <td>20051</td> <td>19575</td> <td>-7.93</td> <td>0.98</td>	02	N7	HEM 100	1%	20	60	0.09	21106	172287	20051	19575	-7.93	0.98
N9 HEM 100 1% 24 40 0.12 158/1 128/12 100/7 164/0 8.32 1.05 G3 N10 HEM 100 1% 24 60 0.09 21602 187053 2.058 3.2508 3.2508 3.2508 3.2508 3.2575 8.21 0.07 N13 HEM 100 1% 30 40 0.11 16553 2058 2.2375 8.21 1.00 N16 HEM 100 1% 30 60 0.08 22162 1.821 1.488 1.6127 3.2372 24308 3.2372 24308 3.2025 8.21 1.07 N17 HEM 140 2% 16 60 0.13 15555 15573 17371 17690 8.300 8.08 1.04 N19 HEM 140 2% 20 50 0.15 18999 170784 18107 18630 8.42 1.05 N24 HEM 140 2% 24 0		N8	HEM 100	1%	20	70	0.08	24099	183866	22813	21570	-7.88	0.95
G3 N10 HEM 100 1% 24 0% 17138		N9 N10	HEM 100	1%	24	40	0.12	15634	1598/2	1500/	16490	-8.34	1.10
N12 HEM 100 1% 24 70 0.08 24386 198895 23347 22675 4.21 1.08 G4 N14 HEM 100 1% 30 40 0.11 16583 1.85167 15723 17280 4.221 1.08 G4 N14 HEM 100 1% 30 60 0.08 22516 21544 21500 8.21 1.03 N17 HEM 140 2% 16 40 0.18 15577 14121 14888 16127 8.31 1.08 N17 HEM 140 2% 16 60 0.13 15555 15373 17609 8.300 8.08 1.04 N19 HEM 140 2% 20 40 0.15 18999 17734 18107 18654 8.41 1.09 N24 HEM 140 2% 20 70 0.12 24909 19074 18107 18636 1600 3.45 1.05 <td< td=""><td>G3</td><td>N10</td><td>HEM 100</td><td>1%</td><td>24</td><td>60</td><td>0.09</td><td>21602</td><td>187035</td><td>20583</td><td>20508</td><td>-8.19</td><td>1.05</td></td<>	G3	N10	HEM 100	1%	24	60	0.09	21602	187035	20583	20508	-8.19	1.05
		N12	HEM 100	1%	24	70	0.08	24586	198895	23347	22675	-8.21	0.97
G4 N14 HEM 100 1% 30 50 0.1 19550 200049 18766 19680 8.28 1.05 N15 HEM 100 1% 30 70 0.07 25483 225877 24308 23625 8.21 0.97 N17 HEM 140 2% 16 50 0.15 15555 158773 17669 18300 4.08 1.04 N19 HEM 140 2% 16 60 0.13 21532 172019 20433 19980 7.97 0.98 N21 HEM 140 2% 20 40 0.18 15998 15535 16540 8.33 1.08 N23 HEM 140 2% 20 70 0.12 24991 14518 18636 18100 8.43 1.05 N24 HEM 140 2% 24 40 0.17 1511 15971 15320 8.46 1.01 N26 HEM 140 2%		N13	HEM 100	1%	30	40	0.11	16583	185167	15973	17280	-8.21	1.08
N15 HEM 100 1% 30 60 0.08 22512 12544 21544 21544 21504 83 1.00 N17 HEM 140 2% 16 40 0.18 15577 14121 14888 16127 -8.13 1.04 N18 HEM 140 2% 16 60 0.15 18555 158773 17669 18300 -8.08 1.04 N19 HEM 140 2% 16 60 0.15 18555 15326 16540 8.23 1.08 N20 HEM 140 2% 20 60 0.15 18969 170784 18107 18636 1.04 0.97 1.04 N26 HEM 140 2% 20 70 0.12 24991 19687 23623 22282 7.96 0.94 N26 HEM 140 2% 24 60 0.15 1971 18556 1735 8.46 1.05 N27 HEM 140 <	G4	N14	HEM 100	1%	30	50	0.1	19550	200049	18766	19680	-8.28	1.05
N16 HEM 140 2% 16 40 0.18 15577 14121 14388 16127 8.13 1.08 G5 N18 HEM 140 2% 16 50 0.15 18555 158773 17669 18300 8.08 1.04 N18 HEM 140 2% 16 60 0.13 21532 1606 8.23 19980 -7.97 0.98 N20 HEM 140 2% 20 40 0.18 15998 15356 16111 1.03 N23 HEM 140 2% 20 60 0.13 21499 196677 2037	04	N15	HEM 100	1%	30	60	0.08	22516	213504	21544	21500	-8.21	1.00
N17 HEM 140 2% 16 40 0.18 15377 144121 14488 16127 -8.13 1.08 G5 N18 HEM 140 2% 16 60 0.13 15327 17669 18300 -8.08 1.04 N20 HEM 140 2% 16 70 0.12 2450 184200 23183 22010 -7.97 0.98 N21 HEM 140 2% 20 60 0.15 18998 15326 16540 -8.23 1.08 N23 HEM 140 2% 20 60 0.15 19991 15427 20872 20112 -8.20 0.94 N24 HEM 140 2% 24 00 112 23962 21659 24152 23675 8.45 0.98 N26 HEM 140 2% 24 00 0.11 23396 21103 19950 21508 8.46 1.01 N28 HEM 140 2% <		N16	HEM 100	1%	30	70	0.07	25483	225877	24308	23625	-8.21	0.97
G5 N18 HEM 140 2% 16 60 13 1533 17099 18300 -8.08 1.04 N20 HEM 140 2% 16 60 0.12 24510 184200 23183 12900 -7.94 0.95 N21 HEM 140 2% 20 40 0.18 15988 15325 16540 -8.23 1.08 N22 HEM 140 2% 20 60 0.13 12939 184278 20872 2012 -8.01 0.97 N24 HEM 140 2% 20 70 0.15 19474 18178 18636 19000 -8.45 1.05 N26 HEM 140 2% 24 60 1.13 21394 184178 18636 19000 -8.44 1.09 N26 HEM 140 2% 30 40 0.16 17462 19137 16820 18434 -8.44 1.09 N30 HEM 140 2%		NI7 N19	HEM 140	2%	16	40	0.18	15577	144121	14888	16127	-8.13	1.08
N12 HEM 140 2% 16 70 0.12 24513 20433 20403 71.71 0.53 N21 HEM 140 2% 20 40 0.18 15998 15326 16540 8.23 1.08 G6 N22 HEM 140 2% 20 50 0.15 18969 170784 18107 18635 8.311 1.03 N23 HEM 140 2% 20 60 0.13 21939 184278 20872 2012 -8.01 0.97 N25 HEM 140 2% 24 40 0.17 16514 169919 15856 17344 8.47 1.09 N26 HEM 140 2% 24 60 0.15 19474 18517 168320 18345 8.44 1.09 N27 HEM 140 2% 30 50 0.14 20406 21103 1956 20375 8.44 1.09 N31 HEM 140 2% <	G5	N18 N10	HEM 140	2%	10	50	0.15	21532	172010	20/33	18300	-8.08	0.08
N21 HEM 140 2% 20 40 0.18 1598 15326 16540 48.23 1.08 G6 N22 HEM 140 2% 20 50 0.18 1598 15326 16540 48.23 1.08 N24 HEM 140 2% 20 60 0.12 21991 184278 20872 20312 23023 22382 -7.96 0.94 N25 HEM 140 2% 24 40 0.17 16514 169919 15856 17340 8.47 1.09 N26 HEM 140 2% 24 40 0.11 25396 2152 2357 8.45 1.05 N27 HEM 140 2% 30 40 0.16 17462 19131 16826 19608 8.38 1.05 N31 HEM 140 2% 30 60 0.12 23349 22637 2358 2507 8.44 1.09 N31 HEM 140		N20	HEM 140	2%	16	70	0.13	24510	184200	23183	22010	-7.94	0.98
G6 N22 HEM 140 2% 20 50 0.15 18969 170784 18107 18635 8.11 1.03 N23 HEM 140 2% 20 60 0.13 21939 184278 20872 20312 -8.01 0.97 N24 HEM 140 2% 24 40 0.17 16514 169919 15856 17340 -8.47 1.09 N25 HEM 140 2% 24 40 0.15 19474 185178 18636 19600 -8.45 1.05 N27 HEM 140 2% 24 70 0.11 25395 21659 21537 23675 -8.45 0.98 N27 HEM 140 2% 30 40 1.11 22332 23673 -8.46 1.01 N28 HEM 140 2% 30 70 1.12 2323 23853 2107 24762 -8.44 0.99 N31 HEM 140 2%		N21	HEM 140	2%	20	40	0.12	15998	155859	15326	16540	-8.23	1.08
G6 N23 HEM 140 2% 20 60 0.13 21939 184278 20872 20312 -8.01 0.97 N24 HEM 140 2% 20 70 0.12 24909 196687 23623 22282 -7.96 0.94 G7 N25 HEM 140 2% 24 40 0.17 16514 16991 1856 17340 -8.47 1.09 N25 HEM 140 2% 24 60 0.13 224351 18835 1.65 8.45 0.98 N28 HEM 140 2% 30 40 0.16 17462 195137 16820 1.8345 8.44 1.09 N31 HEM 140 2% 30 60 0.12 23349 223547 22358 2637 8.46 1.01 N33 HEM 220 4% 16 60 0.23 23624 20630 8.33 1.09 N35 HEM 220 4% <td< td=""><td>06</td><td>N22</td><td>HEM 140</td><td>2%</td><td>20</td><td>50</td><td>0.15</td><td>18969</td><td>170784</td><td>18107</td><td>18635</td><td>-8.11</td><td>1.03</td></td<>	06	N22	HEM 140	2%	20	50	0.15	18969	170784	18107	18635	-8.11	1.03
N24 HEM 140 2% 20 70 0.12 24009 196687 2363 22282 7.96 0.94 G7 N25 HEM 140 2% 24 40 0.17 16514 169019 15856 17340 -8.47 1.09 N27 HEM 140 2% 24 60 0.13 21435 198973 21401 21550 -8.45 0.98 N29 HEM 140 2% 30 40 0.16 17462 195137 16820 18345 -8.44 1.09 N30 HEM 140 2% 30 60 0.12 23349 225347 22637 -8.46 1.01 N31 HEM 140 2% 30 70 0.11 2593 23838 25107 24762 -8.44 0.99 N33 HEM 220 4% 16 50 0.26 20705 19738 1978 20930 -8.41 1.06 N33 HEM 220	Go	N23	HEM 140	2%	20	60	0.13	21939	184278	20872	20312	-8.01	0.97
N25 HEM 140 2% 24 40 0.17 16514 169919 15856 17340 8.47 1.09 N27 HEM 140 2% 24 60 0.15 19474 185178 18636 19600 -8.45 1.05 N27 HEM 140 2% 24 70 0.11 25396 211659 24152 23675 -8.45 0.98 N30 HEM 140 2% 30 40 0.16 1742 19517 14535 8.44 1.09 N30 HEM 140 2% 30 60 0.12 23349 225347 22387 2667 8.44 1.05 N33 HEM 220 4% 16 40 0.3 17785 173608 17039 18630 -8.38 1.09 N36 HEM 220 4% 16 60 0.23 23624 20254 22650 -8.27 1.01 N36 HEM 220 4% 20		N24	HEM 140	2%	20	70	0.12	24909	196687	23623	22282	-7.96	0.94
G7 N26 HEM 140 2% 24 50 0.15 19474 185178 18636 19600 -8.45 1.05 N28 HEM 140 2% 24 70 0.11 25396 211659 24152 23675 -8.45 0.98 N29 HEM 140 2% 30 40 0.16 17462 195137 16820 18345 -8.44 1.09 N30 HEM 140 2% 30 60 0.12 23349 225347 22358 22637 -8.46 1.01 N31 HEM 140 2% 30 70 0.11 26293 238538 25107 24762 -8.44 0.99 N33 HEM 220 4% 16 50 0.26 20705 190738 19785 20930 -8.41 1.06 N36 HEM 220 4% 16 70 0.2 26432 22046 8.21 0.91 1.01 N34 1.06 N34		N25	HEM 140	2%	24	40	0.17	16514	169919	15856	17340	-8.47	1.09
$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	G7	N26	HEM 140	2%	24	50	0.15	19474	185178	18636	19600	-8.45	1.05
$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$		N27	HEM 140	2%	24	60	0.13	22435	198973	21401	21550	-8.46	1.01
$ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $		N28 N20	HEM 140	2%	24	40	0.11	25390	105137	16820	23075	-8.45	1.00
G8 IN31 HEM 140 2% 30 50 60 6112 23349 225347 22536 23630 6330 100 N32 HEM 140 2% 30 70 0.11 263347 22584 22637 -8.46 1.01 N34 HEM 220 4% 16 40 0.3 17785 173608 17039 18630 -8.38 1.09 N34 HEM 220 4% 16 60 0.23 23624 20626 22518 22650 -8.27 1.01 N36 HEM 220 4% 16 70 0.2 26543 220468 2539 24640 -8.29 1.09 N37 HEM 220 4% 20 50 0.25 21119 202642 20217 21400 -8.49 1.06 N39 HEM 220 4% 20 70 0.2 26422 2327 25668 25500 -8.52 0.99 M41 <t< td=""><td></td><td>N30</td><td>HEM 140</td><td>2%</td><td>30</td><td>50</td><td>0.10</td><td>20406</td><td>211003</td><td>19596</td><td>20580</td><td>-8.39</td><td>1.09</td></t<>		N30	HEM 140	2%	30	50	0.10	20406	211003	19596	20580	-8.39	1.09
$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	G8	N31	HEM 140	2%	30	60	0.14	23349	225347	22358	20500	-8.46	1.01
$ \begin{array}{c} \mbox{GP} & \begin{tabular}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$		N32	HEM 140	2%	30	70	0.11	26293	238538	25107	24762	-8.44	0.99
$ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $		N33	HEM 220	4%	16	40	0.3	17785	173608	17039	18630	-8.38	1.09
N35 HEM 220 4% 16 60 0.23 23624 20626 22518 22650 -8.27 1.01 N36 HEM 220 4% 16 70 0.2 26543 220468 25239 24640 -8.21 0.98 G10 N37 HEM 220 4% 20 60 0.22 24030 218367 22494 23340 -8.49 1.06 N39 HEM 220 4% 20 70 0.2 26942 232827 25668 25500 -8.52 0.99 N41 HEM 220 4% 24 40 0.28 18722 199194 18000 19570 -8.41 1.09 N41 HEM 220 4% 24 60 0.22 24527 23202 23469 23880 -8.49 1.02 N44 HEM 220 4% 24 70 0.19 24292 23625 -8.51 0.99 N45 HEM 220 4%	G9	N34	HEM 220	4%	16	50	0.26	20705	190738	19785	20930	-8.41	1.06
$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	0)	N35	HEM 220	4%	16	60	0.23	23624	206226	22518	22650	-8.27	1.01
$ \begin{array}{c} \text{G10} & \hline \text{N38} & \text{HEM } 220 & 4\% & 20 & 40 & 0.29 & 1820/ & 185248 & 1747.3 & 19020 & -8.39 & 1.09 \\ \hline \text{N38} & \text{HEM } 220 & 4\% & 20 & 50 & 0.25 & 21119 & 202642 & 20217 & 21400 & -8.49 & 1.06 \\ \hline \text{N39} & \text{HEM } 220 & 4\% & 20 & 70 & 0.2 & 26942 & 232827 & 25668 & 25500 & -8.52 & 0.99 \\ \hline \text{N40} & \text{HEM } 220 & 4\% & 24 & 40 & 0.28 & 18722 & 199194 & 18000 & 19570 & -8.41 & 1.09 \\ \hline \text{N42} & \text{HEM } 220 & 4\% & 24 & 50 & 0.25 & 21624 & 21696 & 20741 & 21920 & -8.47 & 1.06 \\ \hline \text{N43} & \text{HEM } 220 & 4\% & 24 & 60 & 0.22 & 24527 & 232920 & 23469 & 23880 & -8.49 & 1.02 \\ \hline \text{N44} & \text{HEM } 220 & 4\% & 24 & 60 & 0.22 & 24527 & 232920 & 23469 & 23880 & -8.49 & 1.02 \\ \hline \text{N44} & \text{HEM } 220 & 4\% & 24 & 70 & 0.19 & 27429 & 247646 & 26186 & 26025 & -8.51 & 0.99 \\ \hline \text{N45} & \text{HEM } 220 & 4\% & 30 & 40 & 0.27 & 19671 & 224204 & 18962 & 20525 & -8.51 & 0.09 \\ \hline \text{N46} & \text{HEM } 220 & 4\% & 30 & 60 & 0.21 & 25441 & 259040 & 24416 & 24875 & -8.51 & 1.02 \\ \hline \text{N46} & \text{HEM } 220 & 4\% & 30 & 70 & 0.19 & 28326 & 274251 & 27127 & 27048 & -8.54 & 1.00 \\ \hline \text{N47} & \text{HEM } 220 & 4\% & 30 & 70 & 0.19 & 28326 & 271277 & 27048 & -8.54 & 1.00 \\ \hline \text{N49} & \text{HEM } 300 & 8\% & 16 & 40 & 0.47 & 22719 & 250483 & 21873 & 23430 & -8.07 & 1.07 \\ \hline \text{G13} & \begin{array}{c} \text{N50} & \text{HEM } 300 & 8\% & 16 & 50 & 0.42 & 25508 & 272963 & 24529 & 25534 & -8.02 & 1.04 \\ \hline \text{N51} & \text{HEM } 300 & 8\% & 16 & 70 & 0.35 & 31085 & 311976 & 29815 & 29541 & -8.18 & 0.99 \\ \hline \text{N53} & \text{HEM } 300 & 8\% & 20 & 50 & 0.42 & 25922 & 284608 & 24952 & 26128 & -8.22 & 1.05 \\ \hline \text{N56} & \text{HEM } 300 & 8\% & 20 & 50 & 0.42 & 25922 & 284608 & 24952 & 26128 & -8.22 & 1.05 \\ \hline \text{N56} & \text{HEM } 300 & 8\% & 20 & 60 & 0.38 & 28703 & 305145 & 27595 & 27931 & -8.19 & 1.01 \\ \hline \text{N56} & \text{HEM } 300 & 8\% & 20 & 60 & 0.37 & 29199 & 319359 & 28103 & 28486 & -8.19 & 1.01 \\ \hline \text{N56} & \text{HEM } 300 & 8\% & 24 & 60 & 0.37 & 29199 & 319359 & 28103 & 28486 & -8.19 & 1.01 \\ \hline \text{N60} & \text{HEM } 300 & 8\% & 24 & 60 & 0.37 & 29199 & 319359 & 28103 & 28486 & -8.19 & 1.01 \\ \hline \text{N61} & \text{HEM } 300 & 8\% &$		N36	HEM 220	4%	16	70	0.2	26543	220468	25239	24640	-8.21	0.98
$ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $		N37 N29	HEM 220	4%	20	40	0.29	18207	185248	20217	21400	-8.39	1.09
$ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	G10	N39	HEM 220	4%	20	60	0.23	24030	202042	20217	23340	-8.49	1.00
		N40	HEM 220	4%	20	70	0.22	24030	232827	25668	25500	-8.52	0.99
		N41	HEM 220	4%	24	40	0.28	18722	199194	18000	19570	-8.41	1.09
$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	C11	N42	HEM 220	4%	24	50	0.25	21624	216906	20741	21920	-8.47	1.06
	011	N43	HEM 220	4%	24	60	0.22	24527	232920	23469	23880	-8.49	1.02
		N44	HEM 220	4%	24	70	0.19	27429	247646	26186	26025	-8.51	0.99
G12	G12	N45	HEM 220	4%	30	40	0.27	19671	224204	18962	20525	-8.41	1.08
		N46	HEM 220	4%	30	50	0.24	22556	242500	21695	22900	-8.49	1.06
		N47 N48	HEM 220	4% 4%	30	70	0.21	28326	239040	24410	24873	-8.54	1.02
G13 N50 HEM 300 8% 16 50 0.42 25508 272963 24529 25534 -8.02 1.04 N51 HEM 300 8% 16 60 0.38 28296 293286 27177 27302 -8.21 1.00 N52 HEM 300 8% 16 70 0.35 31085 311976 29815 29541 -8.18 0.99 N53 HEM 300 8% 20 40 0.47 23141 261893 22301 23900 -8.16 1.07 N54 HEM 300 8% 20 50 0.42 25922 284608 24952 26128 -8.22 1.05 N55 HEM 300 8% 20 60 0.38 28703 305145 27595 27931 -8.19 1.01 N56 HEM 300 8% 24 40 0.46 23656 275561 22821 24450 -8.17 1.07 N58 <td></td> <td>N49</td> <td>HEM 300</td> <td>8%</td> <td>16</td> <td>40</td> <td>0.47</td> <td>20320</td> <td>250483</td> <td>21873</td> <td>23430</td> <td>-8.07</td> <td>1.00</td>		N49	HEM 300	8%	16	40	0.47	20320	250483	21873	23430	-8.07	1.00
$ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	G13	N50	HEM 300	8%	16	50	0.42	25508	272963	24529	25534	-8.02	1.04
N52 HEM 300 8% 16 70 0.35 31085 311976 29815 29541 -8.18 0.99 N53 HEM 300 8% 20 40 0.47 23141 261893 22301 23900 -8.16 1.07 N54 HEM 300 8% 20 50 0.42 25922 284608 24952 26128 -8.22 1.05 N55 HEM 300 8% 20 60 0.38 28703 305145 27595 27931 -8.19 1.01 N56 HEM 300 8% 20 70 0.34 31484 324030 30229 29900 -8.17 0.99 N57 HEM 300 8% 24 40 0.46 23656 275561 22821 24450 -8.17 1.07 N58 HEM 300 8% 24 50 0.41 26428 298564 25466 26716 -8.25 1.05 N59 HEM 300		N51	HEM 300	8%	16	60	0.38	28296	293286	27177	27302	-8.21	1.00
		N52	HEM 300	8%	16	70	0.35	31085	311976	29815	29541	-8.18	0.99
		N53	HEM 300	8%	20	40	0.47	23141	261893	22301	23900	-8.16	1.07
NS5 HEM 300 8% 20 60 0.38 28703 305145 27595 27931 -8.19 1.01 N56 HEM 300 8% 20 70 0.34 31484 324030 30229 29900 -8.17 0.99 N57 HEM 300 8% 24 40 0.46 23656 275561 22821 24450 -8.17 1.07 N58 HEM 300 8% 24 50 0.41 26428 298564 25466 26716 -8.25 1.05 N59 HEM 300 8% 24 60 0.37 29199 319359 28103 28486 -8.19 1.01 N60 HEM 300 8% 24 70 0.34 31971 338483 30732 30512 -8.21 0.99 N61 HEM 300 8% 30 40 0.44 24605 300075 23775 25340 -8.12 1.07 M62 HEM 300	G14	N54	HEM 300	8%	20	50	0.42	25922	284608	24952	26128	-8.22	1.05
		N55	HEM 300	8%	20	60	0.38	28703	305145	27595	27931	-8.19	1.01
		N50	HEM 200	8% 80/	20	/0	0.34	22656	324030	30229 22821	29900	-8.17	0.99
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	G15	N58	HEM 300	0% 8%	24	50	0.40	25050	215501	25466	24430	-8.25	1.07
N60 HEM 300 8% 24 70 0.34 31971 338483 30732 30512 -8.21 0.99 N61 HEM 300 8% 30 40 0.44 24605 300075 23775 25340 -8.12 1.07 M61 HEM 300 8% 30 40 0.44 24605 300075 23775 25340 -8.12 1.07 M62 HEM 300 8% 30 50 0.39 27359 323602 26408 27595 -8.18 1.04 N63 HEM 300 8% 30 60 0.36 30113 344871 29033 29485 -8.21 1.02 N64 HEM 300 8% 30 70 0.33 32868 364431 31650 31515 -8.22 1.00		N59	HEM 300	8%	24	60	0.37	29199	319359	28103	28486	-8.19	1.01
G16 N61 HEM 300 8% 30 40 0.44 24605 300075 23775 25340 -8.12 1.07 G16 N62 HEM 300 8% 30 50 0.39 27359 323602 26408 27595 -8.18 1.04 N63 HEM 300 8% 30 60 0.36 30113 344871 29033 29485 -8.21 1.02 N64 HEM 300 8% 30 70 0.33 32868 364431 31650 31515 -8.22 1.00		N60	HEM 300	8%	24	70	0.34	31971	338483	30732	30512	-8.21	0.99
G16 N62 HEM 300 8% 30 50 0.39 27359 323602 26408 27595 -8.18 1.04 N63 HEM 300 8% 30 60 0.36 30113 344871 29033 29485 -8.21 1.02 N64 HEM 300 8% 30 70 0.33 32868 364431 31650 31515 -8.22 1.00		N61	HEM 300	8%	<u>3</u> 0	40	0.44	24605	300075	23775	25340	-8.12	1.07
N63 HEM 300 8% 30 60 0.36 30113 344871 29033 29485 -8.21 1.02 N64 HEM 300 8% 30 70 0.33 32868 364431 31650 31515 -8.22 1.00	G16	N62	HEM 300	8%	30	50	0.39	27359	323602	26408	27595	-8.18	1.04
N64 HEM 300 8% 30 70 0.33 32868 364431 31650 31515 -8.22 1.00		N63	HEM 300	8%	30	60	0.36	30113	344871	29033	29485	-8.21	1.02
		N64	HEM 300	8%	30	/0	0.33	32868	364431	31650	31515	-8.22	1.00

Tablo 3. Çelik gömmeli kompozit kolon dayanımlarının tasarım dayanımları ile karşılaştırılması



Şekil 8. Eksenel yük kapasitesi ÇYTHYE [1] ve ANSYS [2] sayısal karşılaştırılması

Kompozit kolona ait 64 adet parametrik çalışmada elde edilen en büyük eksenel yük kapasitesinin ÇYTHYE [1] ve ANSYS [2] sayısal karşılaştırılmasında bu oranlar -%6 ile +%10 aralığında yakınsadığı görülmüştür (Şekil 8).



Şekil 9. Beton sınıfı C70 ve boyuna donatı *ø*30'daki çelik gömmeli kompozit kolona ait malzemelerin gerilme davranışları



Şekil 10. Beton sınıfi C70 ve boyuna donatı \u036930'daki çelik gömmeli kompozit kolona ait
 a) ANSYS sonuçları b) Kuvvet-düşey yer değiştirme grafiği

Parametrik çalışmadaki altmış dört adet çelik gömmeli kompozit kolona ait analizde, üst levhaya yük artışları uygulanarak göçene kadar doğrusal olmayan analizler yapılmıştır. Bu analizler sonucunda göçme durumuna geldiğinde tüm kompozit kolonlardaki çelik profillerin tamamen akma dayanımına ulaştığı görülmüştür.

Örneğin beton sınıfı C70, boyuna donatı ¢30 ve A_s/A_g oranı %1-2-4-8 olan çelik gömmeli kompozit kolona ait olan gerilme davranışları incelenmiştir. Kompozit kolonlar eksenel yük altında göçme durumuna ulaştığında, yapısal çelik profilin ve boyuna donatı çeliğin akma sınırına yaklaştığı görülmüştür (Şekil 9). Ayrıca düşey yer değiştirme Şekil 10.a'da ve Tablo 3'te verilmiştir. Kompozit kolonların kuvvet-deplasman grafikleri de Şekil 10.b'de verilmiştir. Diğer kompozit kolon elemanlarında benzer şekilde davrandığı görülmüştür.

IV. SONUÇ

Bu çalışmada iki ucu mafsallı kompozit kolonların, aynı kesit boyutları 600x600 mm, enine donatı çapları ϕ 10/200 mm ve kolon yüksekliği 3000 mm, farklı boyuna donatı çapı, beton sınıfı ve çelik alan oranına sahip kompozit kolonların, tasarım basınç dayanımları ve eksenel kuvvet-moment eğrilerin davranışı incelenmiştir. Bu davranışa etki eden yapısal çelik alan oranı, beton dayanımı ve boyuna donatı oranı gibi parametrelerin etkisini araştırmak için ÇYTHYE [1] yönetmeliği kullanılarak toplamda altmış dört adet analiz yapılmıştır. Bu analizleri üç boyutlu ANSYS programı kullanılarak doğrusal olmayan (nonlinear) analizler yapılarak ÇYTHYE [1] yönetmeliği ile karşılaştırmalar yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda elde edilen bulgular aşağıdaki gibi özetlenmiştir;

Boyuna donatı çapı ile çelik alan oranı (A_s/A_g) sabit seçildiğinde, beton sınıfı arttırılırsa eksenel yük taşıma kapasiteleri 1.33-1.62 artar iken eğilme momenti değerleri ise 1.22- 1.60 kat artış göstermiştir. Beton sınıfı ile boyuna donatı çapı sabit seçildiğinde, çelik alan oranı (A_s/A_g) arttırılırsa eksenel yük taşıma kapasiteleri 1.29-1.55 artar iken eğilme momenti değerleri ise 1.57- 2.14 kat artış göstermiştir. Çelik alan oranı (A_s/A_g) oranı ile beton sınıfı sabit seçildiğinde, boyuna donatı çapı arttırılırsa eksenel yük taşıma kapasiteleri 1.05-1.13 artar iken eğilme momenti değerleri ise 1.11-1.32 kat artış göstermiştir. Çelik gömmeli kompozit kolondaki çelik profil tamamen akma dayanımına ulaşmış olup; inelastik davranış göstermiştir. Yapısal çelik için ANSYS den hesaplanan yük ile yönetmelikte hesaplanan en büyük eksenel yük oranları 0.94-1.10 aralığında iken ortalama ise 1.03 olarak bulunmuştur. ÇYTHYE [1] yönetmeliğine göre yapısal çelik alan oran %1'den büyük ise kompozit kolon davranışı göstermiştir. Ancak Eurocode 4 [26] yönetmeliğine göre grup 1– 8 betonarme kolon davranışı gösterirken grup 9-16 kompozit kolon davranışı sergilediği görülmüştür.

Sonlu elemanlar ile analiz yapılırken seçilen eleman tipi-SOLID185'in analitik çalışma ile bulunan sonuçlarla uyumlu olduğu görülmüştür. Bu tip bir çalışma yürütülürken, seçilecek sonlu eleman tipinin önemli olduğu ve modelin malzeme, geometri ya da hem malzeme hem de geometri bakımından lineer olmayan davranış açısından irdelenmesi gerekmektedir.

V. KAYNAKLAR

[1] Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik, 2016.

[2] ANSYS, ANSYS User's Manual Revision 19.0, ANSYS, Inc., USA, 2019.

[3] D. Tjitradi, E. Eliatun ve S. Taufik, "3D ANSYS Numerical Modeling of Reinforced Concrete Beam Behavior under Different Collapsed Mechanisms," *International Journal of Mechanics and Applications*, c. 7, s. 1, ss. 14-23, 2017.

[4] S. Taufik, G. Utomo ve A. Sugianto, "Behavior of filled and encased composite column using 3D numerical modelling ANSYS," *International Journal of Composite Materials*, c. 8, s. 1, ss. 18-23, 2018.

[5] E. Ellobody, B. Young ve D. Lam D, "Eccentrically loaded concrete encased steel composite columns," *Thin-Walled Structures*, c. 49, s. 1, ss. 53–65, 2011.

[6] D. Ertürkme, C. Dündar ve S. Tokgöz, "Karbon Lifli Polimer Sargılı Narin Betonarme Kolonların Moment Büyütme Yöntemi ile Analizi," *Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi*, c. 31, s. 1, ss. 11-21, 2016.

[7] T. Stolarski, Y. Nakasone ve S. Yoshimoto, "Application of ANSYS to stress analysis", Engineering Analysis with ANSYS Software, Linacre house, Oxford, 1st Edition, *Elsevier Butterworth*, 2006, ss. 51-142.

[8] S. Taufik ve B. Tjahjono, "3D ANSYS Modeling behaviour of encased steel composite column with wide flange and hollow section," *International Journal of Mechanics and Applications*, c. 9, s. 1, ss. 10-18, 2019.

[9] T. Kartheek ve T.V. Das, "3D modelling and analysis of encased steel-concrete composite column using ABAQUS," *Materials Today: Proceedings*, c. 27, s. 2, ss. 1545-1554, 2020.

[10] K.S. Virdi ve P.J. Dowling, "The ultimate strength of composite columns in biaxial bending," *Proceedings Institution of Civil Engineers*, c. 55, s. 1, ss. 251–72, 1973.

[11] P.R. Munoz ve C.T. Hsu, "Behaviour of biaxially loaded concrete-encased composite columns," *Journal of Structural Engineering, ASCE*, c. 123, s. 9, ss. 1163–1171, 1997.

[12] C.C. Chen ve N.J. Lin, "Analytical model for predicting axial capacity and behavior of concrete encased steel composite stub columns," *Journal of Constructional Steel Research*, c. 62, s. 5, 424–433, 2006.

[13] E. Ellobody ve B. Young, "Numerical simulation of concrete encased steel composite columns," *Journal of Constructional Steel Research*, c. 67, s. 2, 211–222, 2011.

[14] B. Lai, J.Y. Richard Liew ve S. Li, "Finite element analysis of concrete-encased steel composite columns with off-center steel section," *12th International Conference on Advances in Steel-Concrete Composite Structures*, ss. 27-29, 2018.

[15] D.H Nguyen ve W.K. Hong, "An analytical model computing the flexural strength and performance of the concrete columns confined by both transverse reinforcements and steel sections," *Journal of Asian Architecture and Building Engineering*, c. 19, s. 6, ss. 647-66, 2020.

[16] B. Lai ve J.Y. Richard Liew, "Axial-moment interaction of high strength concrete encased steel composite columns: Design recommendation," *Journal of Constructional Steel Research*, c. 170, s. 7, ss. 106136, 2019.

[17] O. Düğenci, "Artı kesitli çekirdeğe sahip burkulması önlenmiş basınç çubuklarının eksenel yük altında deneysel ve numerik araştırılması," Doktora tezi, Fen Bilimler Enstitüsü, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, Türkiye, 2015.

[18] I. Montava, R. Irles, J. Segura, J. M. Gadea ve E. Juliá "Numerical simulation of steel reinforced concrete (SRC) joints," *Metals,* c. 9, s. 2, ss. 131, 2019.

[19] S. Kedziora ve M. O. Anwaar, "Concrete-filled steel tubular (CFTS) columns subjected to eccentric compressive load," *Proceedings of the 15th Stability of Structures Symposium*, ss. 20004, 2019.

[20] F. P. M. Quevedo, R. J. Schmitz, I. B. Morsch, A. C. Filho, D. Bernaud, "Customization of a software of finite elements to analysis of concrete structures: long-term effects," *Ibracon structures and materials journal*, c. 11, s. 4, ss. 696-718, 2018.

[21] S. B. Krylov, V. I. Travush, A. S. Krylov ve D. V. Konin, "Contact technologies in design of reinforced concrete beams with cracks," *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, ss. 456, 2018.

[22] ANSI/AISC 360-16-Specification for structural steel buildings. American Institute of Steel Construction (AISC), 2016.

[23] X. Yun and L. Gardner L, "Stress-strain curves for hot-rolled steels," *Journal of Constructional Steel Research*, c. 133, s. 6, ss. 36–46, 2017.

[24] E. Hognestad, N.W. Hanson and DMchenry, "Concrete Stress Distribution in Ultimate Stress Design," *ACI Journal*, c. 27, s. 4, ss. 455-479, 1955.

[25] H.B. Özmen, M. İnel and H. Bilgin, "Sargılı beton davranışının betonarme eleman ve sistemdavranışına etkisi," *Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi*, c. 22, s. 2, ss. 375-383, 2007.

[26] Eurocode 4 : Design of composite steel and concrete structures-Part 1-1. General rules and rules for buildings, EN 1994-1-1, 2004.